



PEGAPLACA

Línea ADHESIVOS

Este producto está formulado a base de agregados pétreos selectos de granulometría controlada de tamaño medio y aditivos químicos no dañinos para la salud, etc. Esta fórmula al mezclarse con agua forma una pasta de fácil aplicación, gran adherencia y excelente trabajabilidad.

Adhesivo especialmente formulado para la instalación de grandes formatos de paneles de yeso y polietileno, ideal para colocar el sistema de recubrimiento placka sobre muros y losas de cualquier materia. Ofrece rapidez al instalar, funciona como aislante acústico y térmico, no genera fisuras o grietas.

USOS Y CARACTERÍSTICAS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Para su aplicación la superficie debe estar libre de polvo, grasas, desmoldantes base solvente, pinturas, aceites, ceras, o cualquier material que pueda interferir con la adhesión de la mezcla. En muros de block y tabicón es necesario retirar los excesos de mezcla entre las juntas antes de aplicar la mezcla. En los casos donde existan muros con boquilla aparente, se requiere primero rellenar la junta con PEGAPLACA antes de aplicar la mezcla.

APLICACIÓN.

1. Para PEGAPLACA será necesario agregar en un recipiente libre de contaminantes la cantidad de 6.5 a 7.5 litros de agua

limpia o hasta donde el aplicador se sienta cómodo con la mezcla sin que esta exceda la cantidad recomendada de

agua para evitar que el material quede demasiado diluido. Mezcle de preferencia con un batidor eléctrico hasta

obtener una pasta libre de grumos. Espere 5 minutos como mínimo antes de utilizar la mezcla.

2. Humedezca o selle la superficie donde se aplicara la mezcla,

aplique la mezcla y peine con una llana rectangular con movimientos verticales y de izquierda a derecha.

3. Después de aplicada la mezcla (aprox. 3m²) de paso a pegar la placka

4. Nivele con una regla de 1.5mtrs de longitud de golpes leves a la placka con la misma regla hasta dejarla uniforme.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Características (25 kg)	Presentación saco de polietileno	25 kg
	Densidad del producto endurecido	2417 kg/m ³
	Densidad del producto en polvo	1649 kg/m ³
	Porcentaje de agua mezclado	20%
	PH mezclado con agua	11.5
	Valor de retención de agua	70%
	Tiempo de fraguado vicat	inicial 3 hrs – final 18 hrs
	Resistencia a la compresión 28 días	95 kg/cm ²
	Porcentaje de absorción de agua	2%
	Tiempo en charola	70 min
Ajustabilidad	15 min	

RECOMENDACIONES.

No aplicar PEGAPLACA cuando se esperen temperaturas menores a 5° C o mayores a 45° C durante las 24 horas de su aplicación. No agregar mas agua después de reposada la mezcla. Mezclar cada 15 minutos después de preparado el adhesivo. Una vez nivelada y pegada la placa no mover después de 20 minutos. Almacénese en un lugar seco, libre de humedad y en su empaque original sin abrirse por no más de 8 meses.

RENDIMIENTO.

Por capa de 6 mm el rendimiento aproximado es de 5.5 kg/ m². Por capas de 8 mm el rendimiento aproximado es de 7.6 kg/m². El rendimiento puede variar según el desnivel que exista en la superficie donde se desea colocar el material.