



PISO SOBRE PISO

Línea
ADHESIVOS

Este producto está formulado a base de cemento Portland, agregados pétreos selectos de granulometría controlada de tamaño medio, modificado con polímeros y aditivos químicos no dañinos para la salud. Esta fórmula al mezclarse con agua forma una pasta de excelente adherencia, gran ajustabilidad y de fácil aplicación.

Adhesivo modificado para colocaciones industriales y piso sobre piso de uso comercial en cualquier sustrato liso o pulido sin necesidad de picar o demoler los pisos ya existentes.

USOS Y CARACTERÍSTICAS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Para su aplicación la superficie debe estar libre de polvo, grasas, desmoldantes base solvente, pinturas, aceites, ceras, o cualquier material que pueda interferir con la adhesión de la mezcla. En muros de block y tabicón es necesario retirar los excesos de mezcla entre las juntas antes de aplicar la mezcla. En los casos donde existan muros y/o pisos desnivelados se recomienda nivelar con Mortero KSA antes de aplicar la mezcla.

APLICACIÓN.

1. Para Piso sobre Piso será necesario agregar en un recipiente libre de contaminantes la cantidad de 6.5 a 7.5 litros de agua limpia o hasta donde el aplicador se sienta cómodo con la mezcla sin que esta exceda la cantidad recomendada de

agua para evitar que el material quede demasiado diluido. Mezcle de preferencia con un batidor eléctrico hasta obtener una pasta libre de grumos. Espere 5 minutos como mínimo antes de utilizar la mezcla.

2. Limpie el área a aplicar el adhesivo para remover algún tipo de suciedad o contaminante para que el material tenga el nivel adecuado de adhesión y humedezca un poco la superficie donde se aplicara la mezcla evitando el exceso de

humedad, aplique la mezcla sobre el sustrato y peine con una llana rectangular dentada con movimientos verticales y de izquierda a derecha.

3. Después de aplicada la mezcla asegúrese que la pieza a colocar se encuentre limpia de grasa, polvo u otros agentes que impidan la adherencia, de

ser posible colocar un poco de mezcla sobre la pieza y colocarla antes que el adhesivo forme una película y comprometa la adhesión correcta.

4. Posteriormente a la colocación de la pieza nivele con un mazo de goma dando ligeros golpes del centro a las esquinas.

5. Levante una pieza de vez en cuando para verificar que la cobertura sea mayor al 80%.

6. Piso sobre piso se emplea como adhesivo para porcelánicos y recubrimientos de baja y/o nula absorción como porcelanatos, venecianos y cerámicos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Características (25 kg)

Presentación saco de polietileno de	25 kg
Densidad del producto endurecido	2417 kg/m ³
Densidad del producto en polvo	1649 kg/m ³
Porcentaje de agua mezclado	23%
Tiempo de fraguado vicat inicial	6 hrs – final 8 hrs
Resistencia a la compresión 28 días	150 kg/cm ²
Deslizamiento	4 min
Tiempo de vida en charola	115 min
Tiempo abierto	50 min
Ajustabilidad	20 min

RECOMENDACIONES.

Se recomienda para colocar piso sobre piso residencial en interiores, exteriores y venecianos. Se recomienda para pegar placas de 60X60 cm y con más de 5 kg de peso. No aplicar PISO SOBRE PISO cuando se esperen temperaturas menores a 5° C o mayores a 45° C durante las 24 horas de su aplicación. No agregar mas agua después de reposada la mezcla. Mezclar nuevamente la pasta cada 15 minutos después de haberse preparado. No mueva las piezas después de 25 min. de haberse pegado. Almacénese en un lugar seco, libre de humedad y en su empaque original sin abrirse por no más de 8 meses.

RENDIMIENTO.

Por capa de 6 mm el rendimiento aproximado es de 3.12 kg/ m². Por capas de 8 mm el rendimiento aproximado es de 4.16 kg/m². El rendimiento puede variar según el desnivel que exista en la superficie donde se desea colocar el material.